

# EPOXY D-107 PRIMER

EPOXY D-107 PRIMER는 에폭시 수지와 폴리아마이드 수지를 주성분으로 한 2액형 투명 프라이마로 하이슬리드형 하도 도료로서 부착성, 침투성, 내마모성이 우수한 콘크리트 바닥용 하도 투명 도료입니다.

## 용도

콘크리트 소지에 사용되는 에폭시 상온경화형 하도용 도료

## 특징

1. 콘크리트 표면의 침투용 도료로서 침투성이 우수합니다.
2. 내약품성, 내마모성이 우수합니다.
3. 내충격성이 우수한 하도용 도료입니다.

## 일반적 성질

물성	내용
색상	투명
광택(60°)	유광
부피고형분(%)	37
도료형태	2액형
혼합비율(주:경)	4:1(무계비)
추천건조도막두께(μm)	50
건조시간(20℃)	지속 1.5시간 고화 12시간 완전 3일
재도장간격(20℃)	최소 12시간 최대 72시간
가사시간(20℃)	6시간

※ 건조시간은 온도, 습도 및 환기 조건에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.

## 사용시 주의사항

1. 소지표면의 먼지, 시멘트 가루, 유분, 기타 오염물질을 완전히 제거하고 건조된 상태에서 도장하십시오.
2. 지정 신나를 적당량(10% 이내) 희석하여 가사시간 내에 사용하십시오.
3. 도장 후 소지의 흡수가 심한 부분은 1~2회 추가 도장을 해 주십시오.
4. 신축 콘크리트 면일 경우 최소 4주 이상 양생되어야 하며 함수율은 8%이어야 합니다.
5. 인화성 물질이므로 화기에 주의하십시오.
6. 작업 시 환기를 충분히 시켜 주어야 합니다.
7. 2액형 도료이므로 사용한 기구는 굳기 전에 사용 신나로 씻어 보관하십시오.

## 사용신나

EPOXY Thinner

## 도장방법

에어 스프레이, 롤러, 붓

## 저장

제조일로부터 12개월

## 포장단위

16L (주제, 경화제 혼합 시)