

EPOXY D-001W

고강도의 수지, 모래, 시멘트 및 물을 혼합하여 사용하는 수용성 타입으로 콘크리트 보수 및 보강재로서 에폭시수지 몰탈과 순수 시멘트 몰탈의 중간 정도의 가격과 강도를 가집니다.

내마모성 및 내충격성 등 기계적 성능이 우수하며, 시공시 습윤면 상태에서도 시공이 가능하고 순수 시멘트 몰탈일 경우 양생 기간 28일이 필요한 반면 본 제품을 사용시에는 25°C에서 3일 후 다른 작업을 할 수 있습니다. (바닥 에폭시, 옥상 우레탄방수 등)

용도

1. 옥상, 지하, 물탱크 내부 등 콘크리트 보수용 (바닥 및 구조물)
2. 1mm ~ 5cm 이상 시공 가능
3. 내화학성이 요구되는 지역은 적절한 상도 필요

일반적 성질

1. 혼합비율 (주제 : 경화제) = 1 : 1 (무계비),
2. 혼합수지 : 시멘트 : 모래 = 1 : 1.5 : 4.5
3. 이론 도포율 : 0.25㎡/ℓ (2cm 기준)
4. 추천 도막두께 : 5mm 이상
5. 건조시간 (25°C) : 일반통행 : 24시간, 완전건조 : 7일
6. 가사시간 (25°C) : 40분
7. 도장방법 : 흠손미장



사용방법

표면처리

1. 콘크리트 표면을 수공구 및 동력공구로 이물질을 제거합니다.
2. 콘크리트의 균열된 부분은 V-CUTTING하고 파인부분은 별도로 처리할 필요없이 본 작업시 처리하면서 시공합니다.

하도작업

1. 표면처리가 끝난 바닥은 수지로서 (시멘트, 모래 혼합전) 하도 도장합니다.
2. 표면에 어느 정도의 습기는 무방하나 고인물은 닦아내야 합니다.

몰탈작업

1. 수지와 몰탈용 파우더를 균일하게 혼합합니다.
2. 수지와 몰탈용 파우더의 혼합비는 용도에 따라 달라질 수 있습니다.

사용시 주의사항

1. 도장작업시 주위 온도는 10℃ 이상이어야 합니다.
2. 주제와 경화제를 지정된 비율대로 정확히 계량하여 전동교반기로 미혼합물이 남아있지 않도록 충분히 혼합합니다.
3. 도막두께는 5mm 이상으로 하는 것이 도막물성이 우수합니다.
4. 흡입 및 피부접촉을 피할 수 있도록 보호용구를 착용하고 작업을 하여야 하며, 접촉시 물로 수회 세척합니다.
8. 쓰다 남은 혼합 잔량은 재사용을 금하며, 미혼합 잔량은 5℃ 이상 30℃ 이하 실내에 보관하여야 합니다.

도장단면도

